

## НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Аккумуляторные батареи LFA BATTERY серии FB 7.2-6 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы - работоспособны в любом положении; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, аварийного освещения, электронного тестового оборудования и питания слаботочных систем.

### ■ Спецификация

<b>Номинальное напряжение</b>	6 В (3 элемента в блоке)
<b>Номинальная ёмкость</b>	7.2 Ач при 20-час. разряде до $U_{\text{ок}}$ 1.75 В/Эл (при 25°C)
<b>Ёмкость на режимах</b>	6.7 Ач при 10-часовом разряде (при 25°C) 6.1 Ач при 5-часовом разряде (при 25°C) 4.3 Ач при 1-часовом разряде (при 25°C)
<b>Вес</b>	1.05 кг ± 3%
<b>Максимальный ток разряда</b>	-
<b>Внутреннее сопротивление</b>	14 мОм
<b>Диапазон рабочих температур</b>	Разряд : -40°C ~ 60°C Заряд : -20°C ~ 60°C Хранение : -40°C ~ 60°C
<b>Оптимальная рабочая температура</b>	25°C
<b>Напряжение подзаряда</b>	6.75 – 6.90 В при 25°C (темп. коэф. -3 мВ/Эл/°C)
<b>Циклический режим</b>	7.20 – 7.50 В при 25°C (темп. коэф. -5 мВ/Эл/°C)
<b>Максимальный ток заряда</b>	2.1 А
<b>Саморазряд</b>	3% в месяц при 25°C Батареи серии FB могут храниться до 6 мес. при 25°C.
<b>Срок службы</b>	До 5 лет в буферном режиме при 25°C
<b>Выходы</b>	F1
<b>Материал корпуса</b>	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

\* Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

### ■ Размеры, мм:

<b>Длина</b>	151 ± 1 мм
<b>Ширина</b>	34 ± 1 мм
<b>Высота (макс.)</b>	99 ± 1 мм



### Разрядные характеристики

